

# BLACKKOTE

## **Nome commerciale**

**BLACKKOTE**

PASTA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE.

## **Caratteristiche ed impieghi**

Blackkote è una pasta bituminosa impermeabilizzante ad uso universale. Può essere utilizzato come impermeabilizzante per pareti e coperture, per barriere al vapore nell'isolamento termico, per verniciature protettive di murature da interrare, per l'impermeabilizzazioni di vasche e serbatoi non destinate a contenere acque potabili.

Si può utilizzare per la verniciatura anti-umidità di pareti esterne. È un prodotto all'acqua. Resiste ai raggi UV ed ai ristagni d'acqua. È miscelabile in tutte le proporzioni con acqua, sabbia e cemento.

## **Caratteristiche identificative del prodotto liquido**

Si presenta come una pasta tixotropica, impalpabile di colore scuro, diluibile in acqua. Essicca velocemente formando una pellicola elastica e lucida con la caratteristica di presentare alta impermeabilità anche in presenza di forti ristagni di acqua.

Peso specifico:  $1,16 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$ .  
Residuo secco:  $60 \pm 1\%$ .  
Viscosità a 23°C gel tixotropica.

## **Essiccazione o indurimento a 23°C e 50% UR**

In superficie: 30 min.  
Al tatto: 1 ora.  
Apparente completo: 4 ore.  
Tempi di ripresa: 6 ore.

## **Caratteristiche del prodotto essiccato**

Carico alla rottura:  $42 \pm 1 \text{ N/cm}^2$ .  
Allungamento alla rottura:  $58 \pm 10\%$ .  
Flessibilità a freddo:  $-3 \pm 2^\circ\text{C}$ .

## **Attrezzature**

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless).

## **Supporto per l'applicazione**

Superfici pulite ed asciutte.

## **Diluizione**

Pronto all'uso.  
Diluito con acqua:  
Spatola diluizione ca. 20%.  
Pennello diluizione ca. 20%.  
Spruzzo diluizione ca. 30%.

## **Consumo**

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.

**Indicazioni  
per l'immagazzinamento**

Temperatura di conservazione:  
3°C - 40°C.  
Stabilità nelle confezioni originali:  
12 mesi.  
Confezionamento:  
latte da 5 Kg- 18 Kg.

**Informazioni sulla  
regolamentazione normativa CEE**

D.M 28/01/92.  
D.Lvo 3/2/1997 n° 52.  
D.Lvo 16/7/1978 n° 285 e successivi  
aggiornamenti.

*Classificazione ed Etichettatura:*  
Il preparato non è da considerarsi  
pericoloso ai sensi della Direttiva  
88/379/CEE e successivi  
aggiornamenti.

<b>Prodotto</b>
BLACKKOTE
<b>Colori</b>
Nero
<b>Attrezzature</b>
Pennello, Spruzzo, Rullo, Spatola liscia
<b>Impiego</b>
Impermeabilizzante
<b>Confezione</b>
Kg 18-5
<b>Infiammabile Nocivo</b>
No



**PRODOTTO  
ALL'ACQUA**



*Imma*

**LINEA IMPERMEABILIZZANTI**

